

VALTTI COLOR

Translucent Wood Finish (Finition translucide pour le bois)

DESCRIPTION	<p>Une finition translucide qui est absorbée par le bois et qui ne laisse pas une couche solide après le premier traitement. <i>Valtti Color</i> protège le bois contre les effets de l'humidité, les rayons UV et les moisissures.</p> <p><i>Valtti Color</i> peut être utilisé sur les rondins, les surfaces en bois planées et sciées, les panneaux en bois ainsi que sur le bois imprégné et les surfaces en bois traité contre la chaleur à usage extérieur. Ne pas utiliser <i>Valtti Color</i> contre ses indications dans les instructions d'usage.</p>
EXEMPLES D'USAGES	<p>Les murs extérieurs, portes, barrières, planches de terrasse, etc. Pour les surfaces en bois déjà traitées et non traitées. Ne pas utiliser <i>Valtti Color</i> pour un traitement intérieur des serres.</p>
INFORMATIONS TECHNIQUE	<p>Volume solide : environ 17% (selon la couleur) Densité : environ 0.9kg/l, ISO 2811 Diluant : White Spirit 1050 Base : EC EU VOC 2004/45/EC-limit value : (catA/f(700g/l(2010) Valtti Color contient VOC max, 700g/l.</p>
Gamme de couleur	<p>Voir la carte des couleurs <i>Semi-transparent Wood Finishes</i>. Toutes les couleurs peuvent être mélangées ou rendues plus claires en ajoutant <i>Valtti Color</i> sans couleur.</p> <p><i>Valtti Color</i> est absorbé par le bois et ne laisse pas de couche solide.</p>
SPECIFICATIONS	
Préparation	<p>Pour les surfaces de bois non traitées : Enlever la saleté et la poussière de la surface non traitée avec un pinceau en acier ou une brosse dure de nettoyage. Laver les surfaces couvertes de moisissure avec <i>Mould Removal (Homeenpoisto)</i> ou <i>Power Wash (Tikkurila Tehopesu)</i> selon les instructions indiquées. Apprêter les surfaces le plus vite possible avec <i>Valtti Base</i> huile apprêtant. Protéger bien les plantes des éclaboussures possibles de <i>Valtti Base</i>.</p> <p>Pour les surfaces de bois déjà traitées: Enlever la saleté et la poussière de la surface traitée avec un pinceau en acier ou une brosse dure de nettoyage. Laver les surfaces couvertes de moisissure avec <i>Mould Removal (Homeenpoisto)</i> ou <i>Power Wash (Tikkurila Tehopesu)</i> selon les instructions indiquées si nécessaire. La présence de vernis qui reste devrait être enlevée ou poncée. Protéger bien les plantes des éclaboussures de ce produit.</p>

APPLICATION

Méthodes : pinceau, immersion ou pulvérisation
 Diluant : Si nécessaire, diluer avec White Spirit 1050

Conditions pour peindre La surface doit être traitée et sèche, l'humidité du bois inférieure à 20%. Pendant l'application et le séchage, la température de l'air doit être d'au moins +5° C, et l'humidité de l'air inférieure à 80%.

L'application

Être sûr d'avoir assez de *Valtti Color* pour une surface. S'il y a deux pots, mélanger les deux pour éviter toute différence de couleur. Mélanger bien le *Valtti Color* avant et pendant l'application.

Appliquer *Valtti Color* de façon équilibrée dans le sens du bois. Faire un rondin ou une planche à la fois pour éviter de passer deux fois au même endroit. Pour la première couche, préférer un pinceau. Si la technique de pulvérisation est utilisée, finir l'application avec un pinceau. Porter une attention particulière au grain d'extérieur. Traiter les surfaces en bois scié deux fois et celles en bois plané ou lisse seulement une fois, ou deux fois avec les couches très fines.

Une meilleure protection contre les rayons UV peut être atteinte en appliquant deux couches d'un *Valtti Color* teinté. Surveiller l'état de la surface et refaire des couches si nécessaire, en général tous les 3-5 ans selon les conditions météorologiques. *Valtti Wood Finish* devrait être absorbé par le bois. Attention qu'une couche ne se forme pas à la surface.

Surface couverte

Bois scié : 4-8m²/l
 Les rondins et le bois plané : 8-12m²/l

Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité dans l'air : La surface est sèche au toucher après 4-8 heures et prête pour une autre couche après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec White Spirit 1050 ou *Tikkurila Pensselipesu* (Nettoyeur d'outils).

Maintenance

Traiter la surface avec prudence car la résistance et la dureté optimales sont atteintes en 4 semaines environ. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser une brosse douce, une serpillière ou une toile de nettoyage mouillée.

Un mois après l'application, une surface souillée peut être nettoyée avec *Huoltipesu* (1 volume d'*Huoltipesu* à 10 volumes d'eau). Nettoyer les taches et les endroits sales avec un mélange d'*Huoltipesu* et d'eau (1 :1). Rincer bien et laisser sécher.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit ne devrait pas être versé dans l'évier, dans les voies navigables ou dans la terre. Le produit non utilisé et les déchets de peinture sèche doivent être considérés comme dangereux. Les

emballages vides et secs peuvent être déchargés dans un point de recyclage ou à la déchèterie.

Risque d'auto-allumage ! Les toiles de nettoyages, la poussière de ponçage qui contiennent le produit et les traces du produit par pulvérisation peuvent créer un feu par auto-allumage et devraient donc être mis dans l'eau avant la mise au rebut ou séchés à l'extérieur.

CLASSIFICATION D'HYGIENE ET DE SECURITE

(selon EC Directive 99/45/EC)

Nocif, Xn

Contient : Naphtha, hydro-treated heavy, turpentine, tolylfluorid (0,67 w-%). INFLAMMABLE. NOCIF. PEUT ABIMER LES POUMONS SI INGERE. PEUT IRRITER LA PEAU AU CONTACT. NOCIF AUX ORGANISMES AQUATIQUES. PEUT CREER DES EFFETS A LONG TERME DANS UN ENVIRONNEMENT AQUATIQUE.

Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants protecteurs. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des endroits bien aérés. Ne pas verser dans l'évier. Si ingéré, ne pas provoquer de vomissements : consulter un médecin immédiatement et montrer cette étiquette. Garder le produit hors de la portée des enfants.

Une fiche d'informations liée à la sécurité de ce produit est disponible sur demande.

CLASSIFICATION DE TRANSPORT DE TRANSPORT

Ne pas affecter à un stockage ou à un transport froid. Les pots mal fermés ou avec de petites quantités ne durent pas très longtemps.

ADR/RID 3 III

Les informations ci-dessus, basées sur les tests en laboratoire et en pratique, ont été approuvées à la date indiquée sur la fiche d'informations. La qualité du produit est assurée par notre système opérationnel, basé sur les conditions d'ISO 9001 et d'ISO 14001. En tant que fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour les dommages liés à l'usage contre nos instructions et indications.