

**HYDROFUGE
ET
MINERALISANT**



CORHYDRO 2 en 1 NF

HYDROFUGE MINERALISANT POUR TUILES TERRE CUITE POREUSES NON PEINTES et FACADES

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **CORHYDRO «2 en 1» NF** est un hydrofuge non filmogène destiné à protéger les tuiles terre cuite poreuses et les enduits de façade sans bloquer les échanges naturels et à retarder l'encrassement des surfaces.
- Améliore la résistance des terres cuites anciennes en durcissant le matériau.
- Qualité hydrofuge à forte rémanence qui confère une durabilité exceptionnelle.
- S'applique également sur fibres ciment, pierres naturelles, enduits de ciment, structures béton*.
- Ne pas appliquer sur brique de façade ou tuile terre cuite à forte densité et de coloris foncé (faire un essai sur ce type de matériaux pour éviter un « voile blanc » au séchage. Préférer dans ce cas **CORHYDRO PERLE** ou **CORIGARD NF**.)
- Qualité oléofuge et résistance aux acides et aux solvants.
- Aspect incolore - Densité du produit prêt à l'emploi : $\approx 1.03\text{g/cm}^3$.
- Point éclair : Ininflammable.
- Non corrosif après dilution.
- Existe en version concentrée 2kg (à compléter de 18L) ou 20 kg (+200L).
- Consommation de 5 à 10 m² /L dilué selon porosité du support.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé. A stocker entre 5 et 30°C.
- Conditions d'application : Surfaces sèches ou humides.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être sains, propres, débarrassés des traces de poussières, des mousses et autres organismes végétaux. Procéder aux réparations et aux traitements des fissures avec un mastic de type PU. Traiter la surface avec CORIDEM' *.

APPLICATION : **CORHYDRO «2 en 1» NF** s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless en 1 seule couche de bas en haut, jusqu'à refus du support **mais sans coulure**. Le produit est sec en 1/2h environ par beau temps, 3h environ par temps plus humide. Bien **brasser** le produit avant et pendant application.

L'efficacité maximum est obtenue après 3 à 5 jours selon la nature du support et les conditions climatiques.

Nettoyer les outils à l'eau, immédiatement après l'application.

* Pour retarder les retours de mousses et lichens, nous conseillons un entretien de CORIDEM' tous les 3 à 4 ans.

RECOMMANDATIONS

Contient Méthylsilanetriolate de potassium.

Le traitement avec CORHYDRO «2en1» NF doit être suivi d'une période sans pluie de 2H minimum pour ne pas être délavé. Ne pas appliquer sur une toiture déjà hydrofugée, ni sur un support peint ou verni (faire un essai en cas de doute). Si application préalable de CORACID Pro, bien rincer le support avant application de CORHYDRO 2 en 1 NF. CORODIS décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce produit avec un produit hors gamme CORODIS. Nous consulter pour tous cas spécifiques. Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques.

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Se laver soigneusement après manipulation. Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

12-07-2018

*ATTENTION : Les surfaces susceptibles de contenir de l'amiante doivent faire l'objet d'une procédure administrative spécifique.

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

CORODIS SARL – 4 Impasse de La Plagne 42123 ST CYR DE FAVIERES
Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91 – www.corodis.com – corodis@wanadoo.fr

SARL AU CAPITAL DE 45 000€ - SIRET 413 278 565 00028 – NAF 4675Z – TVA : FR 40413278565