

## **CORITOIT COLOR**

**REVETEMENT HYDROFUGE COLORE SATINE  
POUR TOITURE TUILE CIMENT/FIBRE CIMENT/METAL  
HAUTE PERFORMANCE SANS ODEUR - SANS SOLVANT  
Respecte les critères de PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

- **CORITOIT COLOR** assure une haute résistance aux UV.
  - Phase aqueuse imperméable à l'eau, laissant respirer le support.
  - Agents fongicides à haute rémanence.
  - Anticorrosion puissant permettant son application sur métal\*.
  - Peut s'appliquer même sur support humide.
  - **CORITOIT COLOR** s'applique sur béton, brique, fibrociment, pierre, métal, etc...  
(permet une application sur tuile « ardoise fibre ciment » sans primaire).
  - Consommation : environ 150 à 200 gr/m<sup>2</sup>/couche soit 12 kg = 35 m<sup>2</sup> environ en 2 couches.  
25 kg = 75 m<sup>2</sup> environ en 2 couches.
  - Nettoyage et dilution à l'eau.
  - Tous coloris RAL sur demande.
- En cas d'application sur peinture métal récente, prévoir un décapage, nous consulter.
  - En cas d'application sur métal déjà rouillé, traiter préalablement avec CORISTOP.

Directive 2004/42/CE (COV) :

Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie 9) prêt à l'emploi sont de 140g/l maximum en 2007 et de 140 g/l maximum en 2010. La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 10g/l.

### **MODE D'EMPLOI**

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et non gras.
- S'assurer que le support n'a pas fait l'objet auparavant d'un traitement hydrofuge.  
Appliquer en deux couches environ 300 à 400gr/m<sup>2</sup>
- Application : brosse, rouleau, pinceau, pistolet AIRLESS.

### **RECOMMANDATIONS**

- Ne jamais mélanger avec un autre produit.
- Bien brasser avant utilisation.
- Respecter impérativement les normes de sécurité liées à la circulation sur toiture.
- Ne pas appliquer **CORITOIT COLOR** en dessous de 10° C. et au-dessus de 35°C.
- Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques.
- Craint le gel.
- Nettoyage : avant séchage à l'eau (diluant de nettoyage après séchage).

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

13/11/2017

**CORODIS SARL – 4 Impasse de La Plagne 42123 ST CYR DE FAVIERES**  
**Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91 - www.corodis.com – corodis@wanadoo.fr**