

WOOD XYLODREX

Lasure d'imprégnation et de finition



PRESENTATION ET DESTINATION

- La lasure WOOD XYLODREX est une lasure d'imprégnation et de finition, microporeuse recommandée sur bois en extérieur pour bardage, barrière, huisserie.
- Assure une protection efficace contre les intempéries et les UV.
- Composée de résine alkyde, renforcée en agents anti UV associés, agissant en synergie pour former un écran protecteur efficace. Contient un capteur de radicaux libres, un absorbeur UV et des particules minérales stables qui contribuent à une bonne tenue aux UV.
- Sa formule semi-gélifiée évite la formation de coulure et facilite l'application sur des surfaces telles que les débords de toit.
- Existe en incolore et teintée. Les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être diluées avec de l'incolore.
- Finition satinée.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Il est recommandé de laisser vieillir le bois quelques mois pour laisser s'ouvrir les pores avant application. Sur bois neuf, un égrenage à grain moyen (120) permet d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation.
- Le bois doit être sain, sec et propre.
- Sur bois noircis, utiliser le DÉGRISEUR GEL de notre gamme, après avoir ôté vernis ou peinture résiduels.
- Si le support est attaqué ou pour une meilleure protection de votre bois, le traiter auparavant avec le produit de traitement de bois insecticide fongicide XILIX tous traitements.

MISE EN ŒUVRE

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer sur bois sec, entre 10 et 30°C par temps sec à l'abri du soleil direct.
- L'imprégnation du support neuf se fait avec 1 couche de WOOD XYLODREX dilué à 10 % au white spirit après un égrenage du support au papier de verre de 120-150. On peut aussi utiliser la lasure d'imprégnation PROTEC BOIS DÉCOR.
- Appliquer en deux couches au pinceau ou au rouleau. Diluer avec environ 20 % de diluant synthétique TYS pour une application au pistolet.
- Pratiquer un égrenage léger au papier de verre 180 à 240 entre les couches.
- Nettoyage des outils : white spirit ou NETTOYANT STANDARD.

RENDEMENT

- Variable suivant le bois, l'état du support et le mode d'application : entre 10 et 12 m² au litre sur bois lisse, entre 6 et 8 m² sur bois sablés ou brossés.

SÉCHAGE

- Hors poussière : 6 heures environ
- Entre deux couches : 24 heures

WOOD

XYLODREX

ENTRETIEN

- Pour un entretien courant sur un support sain, égrener légèrement le support au papier de verre 180 à 240, dépoussiérer et appliquer une couche de lasure WOOD XYLODREX.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 1L, 5 L ou 20 L

CONSERVATION

- Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine. Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C

Caractéristiques techniques	
Destination	Produit de finition pour bois extérieurs
Classification AFNOR	Famille I – Classe 4a
Type de résines	Résines alkydes
Aspect	Liquide nacré (incolore)
Densité	Environ 1.0 (à 20°C selon NFT 30020)
Extrait sec	Environ 45 % masse (incolore)
COV	Valeur limite UE (cat A/e) 400 g/l. Ce produit contient max 395 g/l.