



NET-TROL[®] 200

DÉGRISEUR BOIS - TERRASSES, BARDAGES...

Description	• Dégriseur et détachant. • Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...
Propriétés	• Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine. • Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de rouille... • Agit en 15 minutes. • Neutre vis-à-vis du support. • Rinçage à l'eau. • Neutralisant après emploi de NET-TROL[®] 400*, DILUNETT[®]* et PREPDECK[®]*.
Destination	• Extérieur. • Bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisailés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé... • Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin... • Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres vertes, plastique.
Caractéristiques techniques	Solvant type : Eau. Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05. Viscosité : Gel. Extrait sec : 19 % ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 18 mois en emballage d'origine fermé. Conditionnements : 1L, 2L5, 5L, 15L. COV : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.
Matériel d'application	• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - Nettoyeur basse pression. • Gants et lunettes de protection.
Conseils de pro	• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • Bien agiter avant emploi.
Application	• Bien agiter le produit avant application. • Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre. • Appliquer du NET-TROL[®] 200 sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs). • Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales. • Laisser agir environ 10-20 minutes. • Rincer à grande eau tout en frottant ou Nettoyeur basse pression (maxi. 60 bars). • Renouveler l'application si nécessaire.
Recommandations après application	Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.
Rendement	• 5 à 10 m²/l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.
Nettoyage du matériel	Eau.
Stockage	Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Octobre 2018

*Même fabricant.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Pro
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**

(1) Test OCDE 301 F.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous contrôle.