




OLÉOFLOOR® CLASSIC

HUILE AVIVANTE HAUTE PERFORMANCE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).• Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en trafic, nécessitant une maintenance simplifiée.								
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Huile satinée-mate à base de résines polyuréthanes modifiées.• Formule trafic intense.• Apporte chaleur et éclat au bois.• Odeur agréable.• OLÉOFLOOR® CLASSIC met en valeur le bois.• Grand confort d'application. Séchage rapide.• Excellente pénétration, nourrit le bois en profondeur.• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacués. Protection renforcée contre l'eau.• Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux. OLÉOFLOOR® CLASSIC peut, en 1^{ère} couche seulement, être teinté avec un colorant universel (max. 3%). Toujours faire un essai préalable.• Maintenance aisée.								
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage.• Convient en rénovation sur supports bruts.								
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Satinée-mate. Liant : Résines polyuréthanes modifiées. Solvant : Eau. Densité (à +20°C) : 1,03 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Extrait sec : 26 % ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conditionnements : 1 l, 5 l et 20 l. Teinte :  Classic Avivant</p> <p>Séchage (données à 20°C et 50% d'hygrométrie relative) :</p> <table border="0"><tr><td>- Hors poussière : 30 minutes.</td><td>- Trafic normal : 24 heures.</td></tr><tr><td>- Sec au toucher : 1 à 2 heures.</td><td>- Trafic intense : 2 semaines.</td></tr><tr><td>- Égrenable : 3 à 4 heures.</td><td>- Dureté finale : 2 semaines.</td></tr><tr><td>- Recouvrable : 4 à 12 heures.</td><td></td></tr></table> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 50 g/l.</p>	- Hors poussière : 30 minutes.	- Trafic normal : 24 heures.	- Sec au toucher : 1 à 2 heures.	- Trafic intense : 2 semaines.	- Égrenable : 3 à 4 heures.	- Dureté finale : 2 semaines.	- Recouvrable : 4 à 12 heures.	
- Hors poussière : 30 minutes.	- Trafic normal : 24 heures.								
- Sec au toucher : 1 à 2 heures.	- Trafic intense : 2 semaines.								
- Égrenable : 3 à 4 heures.	- Dureté finale : 2 semaines.								
- Recouvrable : 4 à 12 heures.									
Préparation du support	OLÉOFLOOR® CLASSIC s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.								
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix.								
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.• Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.• Le bois brut doit être propre, sec, non gras. Le bois anciennement huilé doit être dégrasé avec SPACENETT®* ou un dégrasant bois.• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.• Pour tous renseignements complémentaires contacter notre service technique.								

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® CLASSIC. • Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones. • Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.
Conseil de pro	<p>Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépeussier minutieusement.</p> <p>Appliquer une 2ème couche fine d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.</p>
Recommandations après application	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins. • Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.
Rendement	<p>15 à 20 m²/l par couche.</p> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel). • Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN®* (voir la fiche technique) ou au savon doux. • Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® CLASSIC pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine. <p><u>Mise en garde</u> : Ne pas utiliser SPACENETT®* durant les 3 premières semaines qui suivent l'application d'OLÉOFLOOR® CLASSIC afin de le laisser sécher correctement.</p>
Nettoyage du matériel d'application	Eau, immédiatement après utilisation.
Conditions de stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OLÉOFLOOR® CLASSIC est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro